



PINTURA VINIL ACRILICA DECORATIVA Y PROTECTORA PARA USO EN INTERIORES

DESCRIPCIÓN.

Pintura económica 100 % lavable formulada a partir de resina vinil-acrífica, pigmentos, aditivos y cargas que dejan una película de acabado mate.

USOS.

- Para la decoración, protección y mantenimiento sobre superficies de concreto, yeso (previamente sellado), tabique, ladrillo, tabla roca, materiales pétreos, pastas texturizables y prácticamente todos los materiales utilizados en la construcción.
- Específicamente diseñada para la obra de Interés Social.

VENTAJAS.

- Fácil aplicación.
- No contiene solventes dañinos a la atmósfera.
- Acabado mate.
- Buen poder cubriente.

APLICACIÓN.

Preparación de la Superficie.

La superficie deberá estar seca y limpia, libre de polvo, grasa y materiales sueltos. Cuando se aplique en superficies de repintado, se desprenderá la pintura vieja raspando o cepillando hasta eliminar cualquier falsa adherencia.

En superficies nuevas o porosas, se sellara previamente con **Sellador Vinil Acrílico 1X5** diluido con 5 partes de agua limpia, dejando secar antes de la aplicación de la pintura.

Aplicación del Producto

PASAPRO se aplica a dos manos con brocha, rodillo o equipo neumático.

Se puede diluir en agua limpia hasta un 10%.

Para aplicación con equipo de aspersion se diluye hasta un 15% máximo.

Se deberá dejar secar un mínimo de una hora entre la aplicación de la primera y segunda mano.

PRESENTACIÓN.

- Tambor de 200 L
- Cubeta de 19 L
- Bote 4 L

COLOR.

- Blanco, Negro y 15 colores (Ver catálogo)

RENDIMIENTO.

5 a 7 m²/L en superficie lisa previamente sellada



PINTURA VINIL ACRILICA DECORATIVA Y PROTECTORA PARA USO EN INTERIORES

DATOS TECNICOS

PARAMETRO	ESPECIFICACION	METODO
Color	Blanco, Negro y 15 Colores Regulares	-----
Olor	Característico a resina	-----
Viscosidad @ 25°C	10,000-12,000 cps.	ASTM-D-1824
% sólidos	De acuerdo a color	ASTM-D-2369
Densidad @ 25°C	De acuerdo a color	ASTM-D-1475
pH @ 25°C	8.5 a 9.5	ASTM-E-70
Lavabilidad	Medio abrasivo : 500 ciclos mínimo Medio no abrasivo 3.500 ciclos min.	ASTM-D-2486
Estabilidad en envase	12 meses	-----

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

PRECAUCIONES.

- No se aplique bajo amenaza de lluvia.
- No se aplique sobre superficies húmedas.
- No se aplique a una temperatura menor a 5°C.
- No se aplique sobre superficies excesivamente calientes.
- Homogenize hasta su completa incorporación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Evite el contacto con piel y ojos.
- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD.

A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses, siempre y cuando se encuentre bajo techo, en envase correctamente cerrado en lugar fresco y seco.

Este producto esta garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que PASA® no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto. Para cualquier duda consultar a nuestro departamento técnico.