



PASA Antigrafiti

Recubrimiento para muros

Descripción

Recubrimiento de uretano alifático de dos componentes base solvente, posee excelentes propiedades Antigrafiti para uso en interiores y exteriores; es un recubrimiento de gran resistencia a la abrasión y al intemperismo.

Ventajas

- El grafiti puede eliminarse fácil y completamente de forma inmediata.
- Se puede aplicar en interiores y exteriores sin presentar amarillamiento por causa de los rayos UV.
- De fácil preparación y aplicación.
- Resiste a la abrasión, impacto y corrosión.
- Se adhiere fuertemente al sustrato.
- Buen rendimiento y secado rápido.

Usos Recomendados

Por su gran resistencia a la abrasión, a solventes e intemperismo esta recomendado para utilizarse como recubrimiento protector antigrafiti en superficies tales como:

Piedra, mármol, granito, losetas, block, concreto, mortero, tabique, cantera, metal, lámina, superficies pintadas con pintura acrílica, acabados texturizados, etc

Consideraciones Previas

La superficie donde se aplique el **PASA Antigrafiti** deberá estar seca, limpia y libre de cualquier contaminación como aceite, polvo, grasa óxido, partículas sueltas y restos de pintura o cualquier otro recubrimiento.



A) En superficies porosas tales como:

- Concreto
- Mortero
- Tabique
- Yeso
- Mampostería
- Block
- Aplanados, etc.

Se recomienda aplicar una mano de **PASA Color Primario Fast Dry** como primario a un rendimiento de 6m²/L, esto con el objeto de aumentar el rendimiento de **PASA Antigrafiti**.

B) En superficies poco porosas o pintadas con pinturas vinílicas o acrílicas se podrá aplicar directamente el **PASA Antigrafiti**, es necesario tener cuidado con las pinturas hechas a base de pigmentos de anilinas (rojas y amarillo), ya que el **PASA Antigrafiti** puede llegar a removerlos y provocar migración del color y manchas en el acabado. por lo que se recomienda llevar a cabo pruebas antes de la aplicación,

C) En superficies metálicas es necesario hacer pruebas con el **PASA Antigrafiti** para verificar que no se remueva el recubrimiento existente sobre todo si este es de esmalte alquidalico. En el caso de superficies metálicas nuevas se recomienda colocar un primario para metales.



PASA Antigrafiti

Recubrimiento para muros

Aplicación

Vierta la parte B en la parte A e incorpore hasta su completa homogenización y hasta obtener una consistencia uniforme.

Aplique la mezcla mediante brocha, rodillo, cepillo o pistola de aire; solo prepare la cantidad de material que pueda ocupar para aplicar la primera mano, realice la mezcla de acuerdo a la siguiente proporción:

Juego de 18 L	Relación de partes en peso	Relación en partes en volumen
Parte "A"	12.6 Kg	12L
Parte "B"	6.3 Kg	6L

Juego de 6 L	Relación partes en peso	Relación en partes en volumen
Parte "A"	4.2 Kg	4L
Parte "B"	2.1 Kg	2L

Eliminación del grafiti

Se deberá dejar secar entre cada mano de 6 a 12 horas dependiendo de las condiciones ambientales existentes al momento de la aplicación.

Para retirar el grafiti de la superficie aplicada con el **PASA Antigrafiti**, siga el siguiente procedimiento:

A.- Superficies rugosas o porosas.

Aplique Thinner, Tolueno o Xilol por medio de brocha o cepillo de cerdas suaves en movimientos circulares, o en su defecto con equipo airless procurando que el solvente penetre en todas las oquedades del sustrato. Deje que el solvente actúe por 5 minutos y lave la superficie con una solución de jabón con agua, por medio de un cepillo de cerdas suaves. Si la superficie lo permite puede también hacer la limpieza del solvente por medio de estopa o trapo seco.

B.- Superficies lisas.

Solo es necesario humedecer un trapo o estopa con thinner, tolueno o Xilol y limpiar con trapo o estopa seca y limpia.

La durabilidad del **PASA Antigrafiti** se determina por el número de limpiezas con solvente que se le realiza, **PASA Antigrafiti** necesitará una mano de mantenimiento después de 10 limpiezas con solvente. En general el 95% del grafiti en spray podrá quitarse en cualquier momento sin embargo hay unos tipos especiales de spray base epoxiester o poliuretano poliester que reaccionan y secan mucho más rápido, por lo que se recomienda limpiar lo antes ya que entre más rápida sea la limpieza mayor será el porcentaje de éxito



PASA Antigrafiti

Recubrimiento para muros

Rendimiento

Superficie	Rendimiento a dos manos	Herramienta de aplicación
Sobre concreto	4.5 m ² /L	Rodillo o equipo airless
Sobre aplanado de mortero nuevo	3.5 m ² /L	Rodillo o equipo airless
Sobre texturizado	4 m ² /L	Brocha o cepillo de cerdas suaves
Sobre muro pintado	5 m ² /L	Brocha, Rodillo o equipo airless
Sobre lamina galvanizada	5 m ² /L	Equipo airless
Sobre yeso	4 m ² /L	Rodillo o equipo airless
Sobre ladrillo	3.5 m ² /L	Brocha, cepillo de cerdas suaves o equipo airless

Presentación

- Juego de 19 L
- Juego de 4 L
- Juego de 1 L

Colores

- . Transparente, acabado brillante.

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Especificación	Método
Olor	Solvente	-----
Consistencia	Líquida	-----
Toxicidad	Por inhalación	-----
Densidad de la mezcla @ 25°C	1.010 a 1.05 g/ml	ASTM-D-1475
Viscosidad de la mezcla Copa Ford No. 4 @ 25°C, segundos	12 a 17	ASTM-D-2983
Material no volátil de mezcla	42 – 46 %	ASTM-D-2823
Secado al tacto	60 minutos máximo	ASTM-D-1640
Secado total	24 horas máximo	ASTM-D-1640
Relación de partes en volumen	Parte A:2 Parte B:1	-----
Pot Life	4 horas	-----

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Fecha de actualización: Junio 2018
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA Antigrafiti

Recubrimiento para muros

Precauciones

La vida útil (pot Life) de **PASA Antigrafiti**, una vez mezclados sus componentes, es de 4 horas a 25°C a la sombra y varía según la temperatura ambiente. Limpie inmediatamente el equipo de aplicación con thinner.

Una vez hecha la mezcla utilice todo el producto, por lo que solo mezcle la cantidad que puede usar en 6 horas.

No diluir con ningún solvente.

En superficies porosas se recomienda aplicar como primario el **PASA Color Sellador** a dos manos, dejando secar entre cada aplicación 4 horas; posteriormente aplicar el **PASA Antigrafiti** dejando secar la última mano por lo menos 24 horas.

No se debe aplicar el **PASA Antigrafiti** sobre superficies húmedas o mojadas o cuando exista amenaza de lluvia.

Siga al pie de la letra las instrucciones de aplicación.

Equipo de protección

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex

Embalaje

Almacenaje	Deberá almacenarse el envase cerrado en un lugar fresco y seco.
Caducidad	12 meses a partir de la fecha de fabricación

Medidas de Seguridad

- No se deje al alcance de los niños.
- Evite respirar sus vapores utilizando mascarilla para vapores orgánicos.
- No se aplique en lugares mal ventilados o cerrados.
- El producto es inflamable por lo que debe mantenerse alejado de fuentes de calor, flamas o chispas así como de mantener los envases bien cerrados.

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el área técnica de PASA

Fecha de actualización: Junio 2018

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.